

日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 2 0 0 2 年 8 月 2 9 日
Date of Application:


出 願 番 号 特 願 2 0 0 2 - 2 5 1 9 3 2
Application Number:
[ST. 10/C] : [J P 2 0 0 2 - 2 5 1 9 3 2]

出 願 人 富士写真フイルム株式会社
Applicant(s):

2 0 0 3 年 9 月 1 9 日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

今 井 康 夫



【書類名】 特許願

【整理番号】 P-42546

【提出日】 平成14年 8月29日

【あて先】 特許庁長官 殿

【国際特許分類】 B41C 1/055 501
G03F 7/105
G03F 7/004 514

【発明者】

【住所又は居所】 静岡県榛原郡吉田町川尻 4 0 0 0 番地 富士写真フイルム株式会社内

【氏名】 因埜 紀文

【特許出願人】

【識別番号】 000005201

【氏名又は名称】 富士写真フイルム株式会社

【代理人】

【識別番号】 100105647

【弁理士】

【氏名又は名称】 小栗 昌平

【電話番号】 03-5561-3990

【選任した代理人】

【識別番号】 100105474

【弁理士】

【氏名又は名称】 本多 弘徳

【電話番号】 03-5561-3990

【選任した代理人】

【識別番号】 100108589

【弁理士】

【氏名又は名称】 市川 利光

【電話番号】 03-5561-3990

【選任した代理人】

【識別番号】 100115107

【弁理士】

【氏名又は名称】 高松 猛

【電話番号】 03-5561-3990

【選任した代理人】

【識別番号】 100090343

【弁理士】

【氏名又は名称】 栗宇 百合子

【電話番号】 03-5561-3990

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 092740

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 0003489

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 機上現像可能な感熱性平版印刷版用原版

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 親水性表面を有する支持体上に、酸の作用により可視光域の極大吸収強度が低下する染料及び親油性化合物を含有するマイクロカプセル、熱の作用により酸を発生する酸前駆体、並びに光熱変換剤を含有する画像形成層を有する、機上現像可能な感熱性平版印刷版用原版。

【請求項 2】 該酸前駆体が、水溶性であり、画像形成層中でマイクロカプセル外に含有され、マイクロカプセル内に含有された該染料と分離されていることを特徴とする請求項 1 記載の機上現像可能な感熱性平版印刷版用原版。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、親水性支持体上に、マイクロカプセルを含有する画像形成層を有する感熱性平版印刷版用原版に関する。より詳しくは、デジタル信号に基づいた赤外線走査露光による画像記録が可能であり、画像記録したものはそのまま印刷機に装着して機上現像による製版が可能な感熱性平版印刷版用原版の焼き出し画像の付与に関する。

【0002】

【従来の技術】

近年進展が目覚ましいコンピュータ・ツウ・プレート（CTP）システムについては、多数の研究がなされている。その中で、一層の工程合理化と廃液処理問題の解決を目指すものとして、露光後、現像処理することなしにそのまま印刷機に装着して印刷できる平版印刷版用原版が研究され、種々の方法が提案されている。

【0003】

処理工程をなくす方法の一つに、露光済みの印刷版用原版を印刷機の版胴に装着し、版胴を回転しながら湿し水とインキを供給することによって、印刷版用原版の非画像部を除去する機上現像と呼ばれる方法がある。すなわち、印刷版用原

版を露光後、そのまま印刷機に装着し、通常の印刷過程の中で現像処理が完了する方式である。このような機上現像に適した平版印刷版用原版は、湿し水やインキ溶剤に可溶な画像形成層を有し、しかも、明室に置かれた印刷機上で現像されるのに明室取り扱い性を有することが必要とされる。

【 0 0 0 4 】

例えば、特許第 2 9 3 8 3 9 7 号には、親水性バインダーポリマー中に熱可塑性疎水性重合体の微粒子を分散させた感光層を親水性支持体上に設けた平版印刷版用原版が記載されている。この公報には、該平版印刷版用原版において、赤外線レーザ露光して熱可塑性疎水性重合体の微粒子を熱により合体させて画像形成した後、印刷機の版胴上に版を取り付け、湿し水及び／又はインキにより機上現像できることが記載されている。この平版印刷版用原版は感光域が赤外線域であることにより、明室取り扱い適性も有している。

【 0 0 0 5 】

また、特開平 9 - 1 2 7 6 8 3 号公報及び W O 9 9 - 1 0 1 8 6 号公報にも熱可塑性微粒子を熱による合体後、機上現像により印刷版を作製することが記載されている。

【 0 0 0 6 】

また、特開 2 0 0 1 - 2 7 7 7 4 0 号公報には、熱反応性化合物を含有するマイクロカプセルを用いて耐刷性を改良した機上現像型の感熱性平版印刷版用原版が記載されている。

【 0 0 0 7 】

また、特開 2 0 0 2 - 2 9 1 6 2 号には、ビニルオキシ基を有する化合物を内包するマイクロカプセル、親水性樹脂及び酸前駆体を含有する画像形成層を有する機上現像型の感熱性平版印刷版用原版によって、良好な耐刷性が得られることが記載されている。

【 0 0 0 8 】

また、特開 2 0 0 2 - 4 6 3 6 1 号には、エポキシ基を有する化合物を内包するマイクロカプセル、親水性樹脂及び酸前駆体を含有する画像形成層を有する機上現像型の感熱性平版印刷版用原版によって、良好な耐刷性が得られることが記

載されている。

【0009】

さらに、特開 2002-137562 号には、ラジカル重合性基を有する化合物を内包するマイクロカプセル、親水性樹脂及び感熱性ラジカル発生剤を含有する画像形成層を有する機上現像可能な感熱性平版印刷版用原版によって、良好な耐刷性が得られることが記載されている。

【0010】

【発明が解決しようとする課題】

一般に、印刷版を印刷機に取り付ける前工程として、印刷版が目的どおりの画像記録をされているか、何色のインキ用の版であるかなど、印刷版上の画像を検査、識別する作業が行われる。このことは、機上現像型の感熱性平版印刷版用原版でも同様である。しかし、機上現像型の平版印刷版用原版では、印刷版を印刷機に取り付ける段階は未現像のため印刷版上に画像がなく、版の識別ができない。そのため、作業ミスを起こす場合もあった。本発明はこの問題を解決するものである。すなわち、本発明の目的は、機上現像可能な感熱性平版印刷版用原版に、露光後の版の識別が容易にできる良好な焼き出し画像を付与することである。

【0011】

【課題を解決するための手段】

すなわち、本発明は、以下の通りである。

【0012】

1. 親水性表面を有する支持体上に、酸の作用により可視光域の極大吸収強度が低下する染料及び親油性化合物を含有するマイクロカプセル、熱の作用により酸を発生する酸前駆体、並びに光熱変換剤を含有する画像形成層を有する、機上現像可能な感熱性平版印刷版用原版。

【0013】

2. 該酸前駆体が、水溶性であり、画像形成層中でマイクロカプセル外に含有され、マイクロカプセル内に含有された該染料と分離されていることを特徴とする前記 1 記載の機上現像可能な感熱性平版印刷版用原版。

【0014】

【発明の実施の形態】

以下、本発明の実施の形態について詳細に説明する。

【0015】**[画像形成層]**

本発明の画像形成層には、親油性化合物及びロイコ色素を内包するマイクロカプセルが含有される。

【0016】

この親油性化合物は、熱反応性基を有する化合物であることが好ましい。この熱反応性官能基としては、化学結合が形成されるならば、どのような反応を行う官能基でも良いが、ラジカル重合反応を行うエチレン性不飽和基（例えば、アクリロイル基、メタクリロイル基、ビニル基、アリル基など）、カチオン重合性基（例えば、ビニル基、ビニルオキシ基など）、付加反応を行うイソシアナート基又はそのブロック体、エポキシ基、ビニルオキシ基及びこれらの反応相手である活性水素原子を有する官能基（例えば、アミノ基、ヒドロキシル基、カルボキシル基など）、縮合反応を行うカルボキシル基及びそれら反応相手であるヒドロキシル基又はアミノ基、開環付加反応を行う酸無水物及びそれら反応相手であるアミノ基又はヒドロキシル基などを好適なものとして挙げることができる。以下、熱反応性官能基を有する親油性化合物についてより詳しく説明する。

【0017】

ラジカル重合性不飽和基を有する化合物としては、エチレン性不飽和結合、例えばアクリロイル基、メタクリロイル基、ビニル基、アリル基などを少なくとも1個、好ましくは2個以上有する化合物を好適なものとして挙げられる。このような化合物群は当該産業分野において、光重合性もしくは熱重合性組成物用のモノマー又は架橋剤として広く知られるものであり、本発明においては、これらを特に限定せずに用いることができる。化学的形態としては、モノマー、プレポリマー、すなわち2量体、3量体、オリゴマー、重合体もしくは共重合体、又はこれらの混合物である。

【0018】

本発明に好適なラジカル重合性不飽和基を有する化合物としては、特開200

1-277740号に重合性不飽和基を有する化合物として記載の化合物が挙げられる。代表的な化合物例としては、トリメチロールプロパンジ(メタ)アクリレート、トリメチロールプロパントリ(メタ)アクリレート、ペンタエリスリトールジ(メタ)アクリレート、ペンタエリスリトールトリ(メタ)アクリレート、ペンタエリスリトールテトラ(メタ)アクリレート、ジペンタエリスリトールジ(メタ)アクリレート、ジペンタエリスリトールペンタ(メタ)アクリレート、ジペンタエリスリトールヘキサ(メタ)アクリレート、トリメチロールプロパンジアクリレートとキシリレンジイソシアナートとの付加体などが挙げられるが、これらに限定されない。

【0019】

本発明に好適なビニルオキシ基を有する化合物として、特開2002-29162号に記載の化合物が挙げられる。具体例としては、エチレングリコールジビニルエーテル、トリエチレングリコールジビニルエーテル、1,3-ブタンジオールジビニルエーテル、テトラメチレングリコールジビニルエーテル、ネオペンチルグリコールジビニルエーテル、トリメチロールプロパントリビニルエーテル、トリメチロールエタントリビニルエーテル、ヘキサンジオールジビニルエーテル、1,4-シクロヘキサンジオールジビニルエーテル、テトラエチレングリコールジビニルエーテル、ペンタエリスリトールジビニルエーテル、ペンタエリスリトールトリビニルエーテル、ペンタエリスリトールテトラビニルエーテル、ソルビトールテトラビニルエーテル、ソルビトールペンタビニルエーテル、エチレングリコールジエチレンビニルエーテル、トリエチレングリコールジエチレンビニルエーテル、エチレングリコールジプロピレンビニルエーテル、トリメチロールプロパントリエチレンビニルエーテル、トリメチロールプロパンジエチレンビニルエーテル、ペンタエリスリトールジエチレンビニルエーテル、ペンタエリスリトールトリエチレンビニルエーテル、ペンタエリスリトールテトラエチレンビニルエーテル、1,2-ビス(ビニルオキシメトキシ)ベンゼン、1,2-ビス{2-(ビニルオキシ)エチルオキシ}ベンゼン、1,4-ビス{2-(ビニルオキシ)エチルオキシ}ベンゼン、1,3-ビス{2-(ビニルオキシ)エチルオキシ}ベンゼン、1,3,5-トリス{2-(ビニルオキシ)エチルオキシ}

ベンゼン、4, 4'-ビス {2- (ビニルオキシ) エチルオキシ} ビフェニル、4, 4'-ビス {2- (ビニルオキシ) エチルオキシ} ジフェニルエーテル、4, 4'-ビス {2- (ビニルオキシ) エチルオキシ} ジフェニルメタン、1, 4-ビス {2- (ビニルオキシ) エチルオキシ} ナフタレン、2, 5-ビス {2- (ビニルオキシ) エチルオキシ} フラン、2, 5-ビス {2- (ビニルオキシ) エチルオキシ} チオフェン、2, 5-ビス {2- (ビニルオキシ) エチルオキシ} イミダゾール、2, 2-ビス [4- {2- (ビニルオキシ) エチルオキシ} フェニル] プロパン、2, 2-ビス {4- (ビニルオキシメチルオキシ) フェニル} プロパン、2, 2-ビス {4- (ビニルオキシ) フェニル} プロパンなどが挙げられるが、これらに限定されるものではない。

【0020】

本発明に好適なエポキシ基を有する化合物としては、2個以上エポキシ基を有する化合物が好ましく、多価アルコールや多価フェノールなどとエピクロロヒドリンとの反応によって得られるグリシジルエーテル化合物又はそのプレポリマー、更に、アクリル酸グリシジルもしくはメタクリ酸グリシジルの重合体又は共重合体等を挙げることができる。

【0021】

好適な具体例としては、グリセリンポリグリシジルエーテル、ポリエチレングリコールジグリシジルエーテル、ポリプロピレングリコールジグリシジルエーテル、ネオペンチルグリコールジグリシジルエーテル、トリメチロールプロパンポリグリシジルエーテル、ソルビトールポリグリシジルエーテルなどが挙げられる。また、ビスフェノール類もしくはポリフェノール類又はそれらの水素添加物のポリグリシジルエーテル、例えば水添ビスフェノールAのジグリシジルエーテル、ヒドロキノンジグリシジルエーテル、レスルシノールジグリシジルエーテル、ビスフェノールAのジグリシジルエーテル又はエピクロロヒドリン重付加物、ビスフェノールFのジグリシジルエーテル又はエピクロロヒドリン重付加物、ハロゲン化ビスフェノールAのジグリシジルエーテル又はエピクロロヒドリン重付加物、ビフェニル型ビスフェノールのジグリシジルエーテル又はエピクロロヒドリン重付加物等も好適なものとして挙げられる。更に、メタクリ酸メチル/メタク

り酸グリシジル共重合体、メタクリ酸エチル／メタクリ酸グリシジル共重合体等も好適なものとして挙げられる。

【0022】

上記化合物の市販品としては、例えば、ジャパンエポキシレジン（株）製のエピコート1001（分子量約900、エポキシ当量450～500）、エピコート1002（分子量約1600、エポキシ当量600～700）、エピコート1004（約1060、エポキシ当量875～975）、エピコート1007（分子量約2900、エポキシ当量2000）、エピコート1009（分子量約3750、エポキシ当量3000）、エピコート1010（分子量約5500、エポキシ当量4000）、エピコート1100L（エポキシ当量4000）、エピコートYX31575（エポキシ当量1200）、住友化学（株）製のスミエポキシESC N-195XHN、ESC N-195XL、ESC N-195XF等を挙げることができる。

【0023】

本発明に好適なイソシアナート化合物としては、トリレンジイソシアナート、ジフェニルメタンジイソシアナート、ポリメチレンポリフェニルポリイソシアナート、キシリレンジイソシアナート、ナフタレンジイソシアナート、シクロヘキササンフェニレンジイソシアナート、イソホロンジイソシアナート、ヘキサメチレンジイソシアナート、シクロヘキシルジイソシアナート、又は、これらをアルコールもしくはアミンでブロックした化合物を挙げることができる。

【0024】

本発明に好適なアミン化合物としては、エチレンジアミン、ジエチレントリアミン、トリエチレンテトラミン、ヘキサメチレンジアミン、プロピレンジアミン、ポリエチレンイミンなどが挙げられる。

【0025】

本発明に好適なヒドロキシル基を有する化合物としては、末端メチロール基を有する化合物、ペンタエリスリトールなどの多価アルコール、ビスフェノール・ポリフェノール類などを挙げることができる。

【0026】

本発明に好適なカルボキシル基を有する化合物としては、ピロメリット酸、トリメリット酸、フタル酸などの芳香族多価カルボン酸、アジピン酸などの脂肪族多価カルボン酸などが挙げられる。

【0027】

本発明に好適な酸無水物としては、ピロメリット酸無水物、ベンゾフェノンテトラカルボン酸無水物などが挙げられる。

【0028】

本発明の平版印刷版用原版は、その画像形成層に、酸の作用により可視光域の極大吸収強度が低下する染料及び熱によって酸を発生する酸前駆体を含有させることによって焼き出し画像を生成して、露光後の版の識別性を得ている。版の識別性は、露光部と未露光部の画像の濃度コントラストが大きいほど良好である、反射濃度計で測定した露光部と未露光部の濃度差で0.1以上が好ましく、0.3以上がより好ましい。

【0029】

本発明の酸の作用により可視光域の極大吸収強度が低下する染料としては、例えば、ジフェニルメタン・トリフェニルメタン系、チアジン系、オキサジン系、キサンテン系、アンスラキノロン系、イミノナフトキノロン系、アゾメチン系等の各種染料の有機溶剤可溶性のものが有効に用いられる。

【0030】

具体例としては、ブリリアントグリーン、エチルバイオレット、メチルグリーン、クリスタルバイオレット、ベイシックフクシン、キナルジンレッド、ローズベンガル、メタニルイエロー、チモールスルホフタレイン、キシレノールブルー、メチルオレンジ、パラメチルレッド、ベンゾプルプリン4B、 α -ナフチルレッド、ナイルブルー2B、ナイルブルーA、マラカイドグリーン、パラフクシン、ビクトリアピュアブルーBOH [保土ヶ谷化学(株)製]、オイルブルー#603 [オリエント化学工業(株)製]、オイルピンク#312 [オリエント化学工業(株)製]、オイルレッド5B [オリエント化学工業(株)製]、オイルスカーレット#308 [オリエント化学工業(株)製]、オイルレッドOG [オリエント化学工業(株)製]、オイルレッドRR [オリエント化学工業(株)製]

、オイルグリーン#502〔オリエント化学工業（株）製〕、スピロンレッドB EHスペシャル〔保土ヶ谷化学工業（株）製〕、m-クレゾールパープル、クレゾールレッド、ローダミンB、ローダミン6G、スルホローダミンB、オーラミン、4-p-ジエチルアミノフェニルイミノナフトキノン、2-カルボキシアニリン-4-p-ジエチルアミノフェニルイミノナフトキノン、2-カルボステアリルアミノ-4-p-ジ（ヒドロキシエチル）アミノ-フェニルイミノナフトキノン、1-フェニル-3-メチル-4-p-ジエチルアミノフェニルイミノ-5-ピラゾロン、1- β -ナフチル-4-p-ジエチルアミノフェニルイミノ-5-ピラゾロン等が挙げられる。

【0031】

上記染料の添加量は、画像形成層固形分の0.5～20質量%が好ましく、より好ましくは1～10質量%である。この範囲内で、露光後の良好な画像識別性が得られる。

【0032】

上記の親油性化合物及び染料をマイクロカプセル化する方法としては、公知の方法が適用できる。例えばマイクロカプセルの製造方法としては、米国特許2800457号、同2800458号にみられるコアセルベーションを利用した方法、英国特許990443号、米国特許3287154号、特公昭38-19574号、同42-446号、同42-711号にみられる界面重合法による方法、米国特許3418250号、同3660304号にみられるポリマーの析出による方法、米国特許3796669号に見られるイソシアナートポリオール壁材料を用いる方法、米国特許3914511号に見られるイソシアナート壁材料を用いる方法、米国特許4001140号、同4087376号、同4089802号にみられる尿素-ホルムアルデヒド系又は尿素ホルムアルデヒド-レゾルシノール系壁形成材料を用いる方法、米国特許4025445号にみられるメラミン-ホルムアルデヒド樹脂、ヒドロキシセルロース等の壁材料を用いる方法、特公昭36-9163号、同51-9079号にみられるモノマー重合による *in situ* 法、英国特許930422号米国特許3111407号にみられるスプレードライニング法、英国特許952807号、同967074号にみられる電解

分散冷却法などがあるが、これらに限定されるものではない。

【 0 0 3 3 】

本発明に用いられる好ましいマイクロカプセル壁は、3次元架橋を有し、溶剤によって膨潤する性質を有するものである。このような観点から、マイクロカプセルの壁材は、ポリウレア、ポリウレタン、ポリエステル、ポリカーボネート、ポリアミド、及びこれらの混合物が好ましく、特に、ポリウレア及びポリウレタンが好ましい。マイクロカプセル壁に熱反応性官能基を有する化合物を導入しても良い。

【 0 0 3 4 】

上記のマイクロカプセルの平均粒径は、 $0.01 \sim 3.0 \mu\text{m}$ が好ましく、 $0.05 \sim 2.0 \mu\text{m}$ がより好ましく、 $0.10 \sim 1.0 \mu\text{m}$ が特に好ましい。この範囲内で良好な解像度と経時安定性が得られる。

【 0 0 3 5 】

マイクロカプセルの画像形成層への添加量は、固形分換算で、画像形成層固形分の50質量%以上が好ましく、60～95質量%がより好ましい。この範囲内で、良好な現像性と同時に、良好な感度及び良好な耐刷性が得られる。

【 0 0 3 6 】

本発明の画像形成層には、熱の作用により酸を発生し、マイクロカプセル中に内包される前記染料の可視光域の吸収強度を低下させる酸前駆体を用いられる。この酸前駆体は、マイクロカプセル中に添加することもできるが、水溶性の酸前駆体を用いてマイクロカプセル外に含有させて、酸によって変色する染料と分離した状態にすることが、平版印刷版用原版の製造中や保存中の発色かぶりを防止する観点から、より好ましい。

【 0 0 3 7 】

このような酸前駆体としては、光カチオン重合の光開始剤、焼き出し画像形成用の酸発生剤又はマイクロレジスト等に使用されている公知の酸発生剤等、公知の熱分解して酸を発生する化合物が挙げられる。



【 0 0 3 8 】

より具体的には、特開 2 0 0 1 - 3 0 1 3 5 0 号、特開 2 0 0 2 - 2 9 1 6 2

号、特開 2002-46361 号、特願 2002-225179 号などに記載のトリハロメチル置換ヘテロ化合物、イミノスルホナート化合物、ジスルホン化合物、アシルホスフィン化合物、*o*-ニトロベンジル型保護基を有する光酸発生剤、及び下記一般式 (I) ~ (III) で示されるオニウム塩などを挙げることができる。また、これらの酸を発生する基又は化合物をポリマーの主鎖又は側鎖に導入した化合物を用いることもできる。

【0039】

【化1】



【0040】

式 (I) 中、 Ar^{11} と Ar^{12} は、それぞれ独立に、置換基を有していてもよい炭素原子数 20 個以下のアリール基を示す。このアリール基が置換基を有する場合の好ましい置換基としては、ハロゲン原子、ニトロ基、炭素原子数 12 個以下のアルキル基、炭素原子数 12 個以下のアルコキシ基、炭素原子数 12 個以下のアリールオキシ基等が挙げられる。 Z^{11-} はハロゲンイオン、過塩素酸イオン、硫酸イオン、テトラフルオロボレートイオン、ヘキサフルオロホスフェートイオン、ヘキサフルオロアルセネート、ヘキサフルオロアンチモネート及びスルホン酸イオンからなる群より選択される対イオンを表し、好ましくは、過塩素酸イオン、硫酸イオン、テトラフルオロボレートイオン、トリフルオロメタンスルホン酸イオン及びアリールスルホン酸イオンである。

【0041】

式 (II) 中、 Ar^{21} は、置換基を有していてもよい炭素原子数 20 個以下のアリール基を示す。好ましい置換基としては、ハロゲン原子、ニトロ基、炭素原子数 12 個以下のアルキル基、炭素原子数 12 個以下のアルコキシ基、炭素原子数

12個以下のアリールオキシ基、炭素原子数12個以下のアルキルアミノ基、炭素原子数12個以下のジアルキルアミノ基、炭素原子数12個以下のアリールアミノ基、炭素原子数12個以下のジアリールアミノ基等が挙げられる。Z²¹⁻は、Z¹¹⁻と同義の対イオンを表す。

【0042】

式(III)中、R³¹、R³²及びR³³は、それぞれ同じでも異なっても良く、置換基を有していてもよい炭素原子数20個以下の炭化水素基を示す。好ましい置換基としては、ハロゲン原子、ニトロ基、炭素原子数12個以下のアルキル基、炭素原子数12個以下のアルコキシ基、炭素原子数12個以下のアリールオキシ基等が挙げられる。Z³¹⁻は、Z¹¹⁻と同義の対イオンを表す。


【0043】

以下に、好適な酸前駆体の具体例を示すが、これらに限定されない。


【0044】

【化2】


(A-1)




(A-2)




(A-3)




(A-4)




(A-5)




(A-6)




(A-7)




(A-8)



(A-9)



(A-10)



【0045】

また、上記酸前駆体は2種以上を組み合わせることもできる。画像形成層中の酸前駆体の含有量は、画像形成層全固形分の0.01～20質量%が好ましく、より好ましくは0.1～10質量%である。この範囲内で、良好な焼き出し画像を得ることができる。

【0046】

本発明の画像形成層に用いられる光熱変換剤としては、赤外線、中でも近赤外線(波長700～2000nm)を吸収する物質であればよく、種々の公知の顔料、染料又は色素、及び金属微粒子が挙げられる。特に、波長700～1300nmを吸収する物質が好適である。

【0047】

例えば、日本印刷学会誌、38巻35～40頁(2001)「新イメージング材料、2. 近赤外線吸収色素」、「最新顔料便覧」(日本顔料技術協会編、1977年刊)、「最新顔料応用技術」(CMC出版、1986年刊)、「印刷インキ技術」(CMC出版、1984年刊)、米国特許4756993号、同4973572号、特開平10-268512号、同11-235883号、特公平5-13514号、同5-19702号、特開2001-347765号、特開2001-301350号、特開2002-137562号等に記載の顔料、染料又は色素、及び金属微粒子が好適に用いられる。顔料及び金属微粒子は、必要に応じて、公知の表面処理を施したものをを用いることができる。

【0048】

染料又は色素の種類としては、シアニン色素、ポリメチン色素、アゾメチン色素、スクアリリウム色素、ピリリウム及びチオピリリウム塩系染料、ジチオール金属錯体、フタロシアニン色素等が挙げられる。特に好ましいものとしては、シアニン色素、スクワリリウム色素、ピリリウム塩、フタロシアニン色素が挙げられる。

【0049】

顔料の種類としては、不溶性アゾ顔料、アゾレーキ顔料、縮合アゾ顔料、キレートアゾ顔料、フタロシアニン系顔料、アントラキノン系顔料、ペリレン及びペリノン系顔料、チオインジゴ系顔料、キナクリドン系顔料、ジオキサジン系顔料、イソインドリノン系顔料、キノフタロン系顔料、染付けレーキ顔料、アジン顔料、ニトロソ顔料、ニトロ顔料、天然顔料、蛍光顔料、無機顔料、カーボンブラック等が使用できる。中でもカーボンブラックが好適である。

【0050】

金属微粒子としてはAg、Au、Cu、Sb、Ge及びPbの微粒子が好ましく、Ag、Au及びCuの微粒子がより好ましい。

【0051】

上記の中でも、特開2001-301350号、特開2002-137562号等に記載のシアニン色素及びフタロシアニン色素が特に好適である。

【0052】

光熱変換剤の画像形成層への添加は、画像形成層塗布液への直接添加でも、マイクロカプセル中に含有させた形での添加でも良い。画像形成層塗布液への直接添加には、水溶性の光熱変換剤が好ましく、マイクロカプセル中に含有させる場合は、親油性の光熱変換剤が好ましい。

【0053】

光熱変換剤の添加割合は、画像形成層固形分の1～50質量%が好ましく、3～20質量%がより好ましい。これらの範囲で、画像形成層の膜強度を損なうことなく、良好な感度を得られる。

【0054】

本発明の画像形成層には、機上現像性や画像形成層自体の皮膜強度向上のため親水性樹脂を含有させることができる。親水性樹脂としては、例えばヒドロキシル基、カルボキシル基、リン酸基、スルホン酸基、アミド基などの親水基を有するものが好ましい。また、親水性樹脂は、マイクロカプセルに内包される親油性化合物が有する熱反応性基と反応し架橋することによって画像強度が高まり、高耐刷化されるので、熱反応性基と反応する基を有することが好ましい。例えば、親油性化合物がビニルオキシ基又はエポキシ基を有する場合は、親水性樹脂としては、ヒドロキシル基、カルボキシル基、リン酸基、スルホン酸基などを有するものが好ましい。中でも、ヒドロキシル基又はカルボキシル基を有する親水性樹脂が好ましい。

【0055】

親水性樹脂の具体例として、アラビアゴム、カゼイン、ゼラチン、澱粉誘導体、ソヤガム、ヒドロキシプロピルセルロース、メチルセルロース、カルボキシメチルセルロース及びそのナトリウム塩、セルロースアセテート、アルギン酸ナトリウム、酢酸ビニルマレイン酸コポリマー類、スチレンマレイン酸コポリマー類、ポリアクリル酸類及びそれらの塩、ポリメタクリル酸類及びそれらの塩、ヒドロキシエチルメタクリレートのホモポリマー及びコポリマー、ヒドロキシエチルアクリレートのホモポリマー及びコポリマー、ヒドロキシプロピルメタクリレートのホモポリマー及びコポリマー、ヒドロキシプロピルアクリレートのホモ

ポリマー及びコポリマー、ヒドロキシブチルメタクリレートのホモポリマー及びコポリマー、ヒドロキシブチルアクリレートのホモポリマー及びコポリマー、ポリエチレングリコール類、ヒドロキシプロピレンポリマー類、ポリビニルアルコール類、加水分解度が少なくとも60質量%、好ましくは少なくとも80質量%の加水分解ポリビニルアセテート、ポリビニルホルマール、ポリビニルピロリドン、アクリルアミドのホモポリマー及びコポリマー、メタクリルアミドのホモポリマー及びコポリマー、N-メチロールアクリルアミドのホモポリマー及びコポリマー、2-アクリルアミド-2-メチル-1-プロパンスルホン酸のホモポリマー及びコポリマー、2-メタクロイルオキシエチルホスホン酸のホモポリマー及びコポリマー等を挙げることができる。

【0056】

上記親水性樹脂の画像形成層への添加量は、20質量%以下が好ましく、10質量%以下がより好ましい。

【0057】

また、上記親水性樹脂は印刷機上で未露光部が現像できる程度に架橋して用いてもよい。架橋剤としては、グリオキザール、メラミンホルムアルデヒド樹脂、尿素ホルムアルデヒド樹脂などのアルデヒド類、N-メチロール尿素やN-メチロールメラミン、メチロール化ポリアミド樹脂などのメチロール化合物、ジビニルスルホンやビス (β -ヒドロキシエチルスルホン酸) などの活性ビニル化合物、エピクロロヒドリンやポリエチレングリコールジグリシジルエーテル、ポリアミド、ポリアミン、エピクロロヒドリン付加物、ポリアミドエピクロロヒドリン樹脂などのエポキシ化合物、モノクロル酢酸エステルやチオグリコール酸エステルなどのエステル化合物、ポリアクリル酸やメチルビニルエーテル/マレイン酸共重合体などのポリカルボン酸類、ホウ酸、チタニルスルフェート、Cu、Al、Sn、V、Cr 塩などの無機系架橋剤、変性ポリアミドポリイミド樹脂などが挙げられる。その他、シランカップリング剤、チタネートカップリング剤等の架橋触媒を併用できる。

【0058】

本発明の画像形成層には、上記の他に、無機微粒子、可塑剤、界面活性剤など

、種々の目的の化合物を添加することができる。以下これらについて説明する。

【0059】

本発明の画像形成層には無機微粒子を添加してもよく、無機微粒子としては、シリカ、アルミナ、酸化マグネシウム、酸化チタン、炭酸マグネシウム、アルギン酸カルシウム又はこれらの混合物などが好適な例として挙げられ、これらは光熱変換性でなくても皮膜の強化や表面粗面化による界面接着性の強化などに用いることができる。

【0060】

無機微粒子の平均粒径は5 nm～10 μ mのものが好ましく、より好ましくは10 nm～1 μ mである。このような無機微粒子は、コロイダルシリカ分散物などの市販品として容易に入手できる。粒径が上記範囲内で、樹脂微粒子や光熱変換剤の金属微粒子とも親水性樹脂内に安定に分散し、画像形成層の膜強度を十分に保持し、印刷汚れを生じにくい親水性に優れた非画像部を形成できる。

【0061】

本発明の画像形成層には、画像形成層の分散安定性、製版及び印刷性能向上や塗布性の向上のため、特開平2-195356号、特開昭59-121044号、特開平4-13149号及び特願2001-169731号に記載されているノニオン系、アニオン系、カチオン系、両性又はフッ素系の界面活性剤を添加することができる。これらの界面活性剤の好適な添加量は、画像形成層全固形物の0.005～1質量%である。

【0062】

本発明の画像形成層には、必要に応じ、塗膜の柔軟性等を付与するために可塑剤を加えることができる。例えば、ポリエチレングリコール、クエン酸トリブチル、フタル酸ジエチル、フタル酸ジブチル、フタル酸ジヘキシル、フタル酸ジオクチル、リン酸トリクレジル、リン酸トリブチル、リン酸トリオクチル、オレイン酸テトラヒドロフルフリル等が用いられる。

【0063】

本発明の画像形成層は、必要な上記各成分を溶剤に溶解又は分散して塗布液を調製し、塗布される。ここで使用する溶剤としては、エチレンジクロライド、シ

クロヘキサノン、メチルエチルケトン、メタノール、エタノール、プロパノール、エチレングリコールモノメチルエーテル、1-メトキシ-2-プロパノール、2-メトキシエチルアセテート、1-メトキシ-2-プロピルアセテート、ジメトキシエタン、乳酸メチル、乳酸エチル、N, N-ジメチルアセトアミド、N, N-ジメチルホルムアミド、テトラメチルウレア、N-メチルピロリドン、ジメチルスルホキシド、スルホラン、 γ -ブチルラクトン、トルエン、水等を挙げることができるが、これに限定されるものではない。これらの溶剤は、単独で又は2種類以上を混合して使用される。塗布液の固形分濃度は、好ましくは1~50質量%である。

【0064】

塗布、乾燥後に得られる支持体上の画像形成層の乾燥塗布量は、用途によって異なるが、一般的に0.2~5.0 g/m²が好ましい。塗布する方法としては、種々の方法を用いることができる。例えば、バーコーター塗布、回転塗布、スプレー塗布、カーテン塗布、ディップ塗布、エアナイフ塗布、ブレード塗布、ロール塗布等を挙げられる。

【0065】

[オーバーコート層]

本発明の平版印刷版用原版は、保存時の外部からの親油性物質汚染や取り扱い時の手指の接触による指紋跡汚染等から親水性の画像形成層表面を保護するため、画像形成層上に、特開2001-162961号、特開2002-19318号に記載の水溶性樹脂を含有するオーバーコート層を設けることができる。

【0066】

オーバーコート層に用いられる水溶性樹脂の具体例としては、天然高分子では、アラビアガム、水溶性大豆多糖類、繊維素誘導体（例えば、カルボキシメチルセルロース、カルボキシエチルセルローズ、メチルセルロース等）、その変性体、ホワイテデキストリン、プルラン、酵素分解エーテル化デキストリン等、合成高分子では、ポリビニルアルコール（ポリ酢酸ビニルの加水分解率65%以上のもの）、ポリアクリル酸、そのアルカリ金属塩又はアミン塩、ポリアクリル酸共重合体、そのアルカリ金属塩又はアミン塩、ポリメタクリル酸、そのアルカリ金

属塩又はアミン塩、ビニルアルコール／アクリル酸共重合体及びそのアルカリ金属塩又はアミン塩、ポリアクリルアミド、その共重合体、ポリヒドロキシエチルアクリレート、ポリビニルピロリドン、その共重合体、ポリビニルメチルエーテル、ビニルメチルエーテル／無水マレイン酸共重合体、ポリ－2－アクリルアミド－2－メチル－1－プロパンスルホン酸、そのアルカリ金属塩又はアミン塩、ポリ－2－アクリルアミド－2－メチル－1－プロパンスルホン酸共重合体、そのアルカリ金属塩又はアミン塩、等を挙げることができる。目的に応じて、これらの樹脂を二種以上混合して用いることもできる。しかし、本発明はこれらの例に限定されるものではない。

【0067】

上記のオーバーコート層には、感度を向上させるため光熱変換剤を含有させることができる。好ましい光熱変換剤として、画像形成層に用いられる前記赤外線吸収色素の水溶性のものが挙げられる。

【0068】

その他、オーバーコート層には塗布の均一性を確保する目的で、水溶液塗布の場合には主に非イオン系界面活性剤を添加することができる。このような非イオン界面活性剤の具体例としては、ソルビタントリステアレート、ソルビタンモノパルミテート、ソルビタントリオレート、ステアリン酸モノグリセリド、ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル、ポリオキシエチレンドデシルエーテル等を挙げることが出来る。上記非イオン界面活性剤のオーバーコート層の全固形物中に占める割合は、0.05～5質量%が好ましく、より好ましくは1～3質量%である。

【0069】

さらに、上記オーバーコート層には、積み重ね保存時のプレート間のくっつきを防止するため、特開2001-341448号記載のフッ素原子及びケイ素原子のうちいずれかを有する化合物を含有することができる。

【0070】

本発明のオーバーコート層の厚みは、0.1～4.0 μm が好ましく、更に好ましい範囲は0.1～1.0 μm である。この範囲内で、印刷機上でのオーバー

コート層の除去性を損なうことなく、親油性物質による画像形成層の汚染を防止できる。

【0071】

[支持体]

本発明の平版印刷版用原版において前記画像形成層を塗布可能な支持体としては、寸度的に安定な板状物であり、例えば、紙、プラスチック（例えば、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリスチレン等）がラミネートされた紙、金属板（例えば、アルミニウム、亜鉛、銅等）、プラスチックフィルム（例えば、二酢酸セルロース、三酢酸セルロース、プロピオン酸セルロース、酪酸セルロース、酢酸酪酸セルロース、硝酸セルロース、ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレン、ポリスチレン、ポリプロピレン、ポリカーボネート、ポリビニルアセタール等）、上記の如き金属がラミネート若しくは蒸着された紙又はプラスチックフィルム等が挙げられる。好ましい支持体としては、ポリエステルフィルム又はアルミニウム板が挙げられる。

【0072】

該アルミニウム板は、純アルミニウム板及びアルミニウムを主成分とし、微量の異元素を含む合金板であり、さらにはアルミニウム又はアルミニウム合金の薄膜にプラスチックがラミネートされているものである。アルミニウム合金に含まれる異元素には、ケイ素、鉄、マンガン、銅、マグネシウム、クロム、亜鉛、ビスマス、ニッケル、チタンなどがある。合金中の異元素の含有量は高々10質量%以下である。また、DC鋳造法を用いたアルミニウム鋳塊からのアルミニウム板でも、連続鋳造法による鋳塊からのアルミニウム板であっても良い。しかし、本発明に適用されるアルミニウム板は、従来から公知公用の素材のアルミニウム板をも適宜に利用することができる。

【0073】

本発明で用いられる上記の基板の厚みは0.05mm～0.6mm、好ましくは0.1mm～0.4mm、特に好ましくは0.15mm～0.3mmである。

【0074】

アルミニウム板を使用するに先立ち、表面の粗面化、陽極酸化などの表面処理

をすることが好ましい。表面処理により、親水性の向上及び画像形成層との接着性の確保が容易になる。

【0075】

アルミニウム板表面の粗面化処理は、種々の方法により行われるが、例えば、機械的に粗面化する方法、電気化学的に表面を溶解粗面化する方法及び化学的に表面を選択溶解させる方法により行われる。機械的方法としては、ボール研磨法、ブラシ研磨法、ブラスト研磨法、バフ研磨法などの公知の方法を用いることができる。化学的方法としては、特開昭54-31187号公報に記載されているような鉍酸のアルミニウム塩の飽和水溶液に浸漬する方法が適している。また、電気化学的な粗面化法としては塩酸又は硝酸などの酸を含む電解液中で交流又は直流により行う方法がある。また、特開昭54-63902号に開示されているように混合酸を用いた電解粗面化方法も利用することができる。

【0076】

上記の如き方法による粗面化は、アルミニウム板の表面の中心線平均粗さ（Ra）が0.2～1.0 μm となるような範囲で施されることが好ましい。粗面化されたアルミニウム板は必要に応じて水酸化カリウムや水酸化ナトリウムなどの水溶液を用いてアルカリエッチング処理がされ、さらに中和処理された後、所望により耐摩耗性を高めるために陽極酸化処理が施される。アルミニウム板の陽極酸化処理に用いられる電解質としては、多孔質酸化皮膜を形成する種々の電解質の使用が可能で、一般的には硫酸、塩酸、蔞酸、クロム酸又はそれらの混酸が用いられる。それらの電解質の濃度は電解質の種類によって適宜決められる。陽極酸化の処理条件は、用いる電解質により種々変わるので一概に特定し得ないが、一般的には電解質の濃度が1～80質量%溶液、液温は5～70℃、電流密度5～60 A/dm²、電圧1～100 V、電解時間10秒～5分の範囲であれば適当である。形成される酸化皮膜量は、1.0～5.0 g/m²、特に1.5～4.0 g/m²であることが好ましい。

【0077】

本発明で用いられる支持体としては、上記のような表面処理をされ陽極酸化皮膜を有する基板そのままでも良いが、上層との接着性、親水性、汚れ難さ、断熱

性などの一層改良のため、必要に応じて、特開 2001-253181 号や特開 2001-322365 号に記載されている陽極酸化皮膜のマイクロポアの拡大処理、マイクロポアの封孔処理、及び親水性化合物を含有する水溶液に浸漬する表面親水化処理などを適宜選択して行うことができる。上記親水化処理のための好適な親水性化合物としては、ポリビニルホスホン酸、スルホン酸基をもつ化合物、糖類化合物、クエン酸、アルカリ金属珪酸塩、フッ化ジルコニウムカリウム及びリン酸塩・無機フッ素化合物の混合物などを挙げることができる。

【0078】

本発明の支持体としてポリエステルフィルムなど表面の親水性が不十分な支持体を用いる場合は、親水層を塗布して表面を親水性にすることが好ましい。親水層としては、特開 2001-199175 号に記載の、ベリリウム、マグネシウム、アルミニウム、珪素、チタン、硼素、ゲルマニウム、スズ、ジルコニウム、鉄、バナジウム、アンチモン及び遷移金属から選択される少なくとも一つの元素の酸化物又は水酸化物のコロイドを含有する塗布液を塗布してなる親水層が好ましい。中でも、珪素の酸化物又は水酸化物のコロイドを含有する塗布液を塗布してなる親水層が好ましい。

【0079】

本発明においては、画像形成層を塗布する前に、必要に応じて、特開 2001-322365 号に記載の、例えばホウ酸亜鉛等の水溶性金属塩のような無機下塗層、又は例えばカルボキシメチルセルロース、デキストリン、ポリアクリル酸などの含有する有機下塗層を設けることができる。また、この下塗層には、前記赤外線吸収色素を含有させてもよい。

【0080】

[製版及び印刷]

本発明の平版印刷版用原版は熱により画像形成される。具体的には、熱記録ヘッド等による直接画像様記録、赤外線レーザによる走査露光、キセノン放電灯などの高照度フラッシュ露光や赤外線ランプ露光などが用いられるが、波長 700 ~ 1300 nm の赤外線を放射する半導体レーザ、YAG レーザ等の固体高出力赤外線レーザによる露光が好適である。このような露光は、支持体が透明である

場合は、支持体の裏側から支持体を通して行うこともできる。

【0081】

画像露光された本発明の平版印刷版用原版は、それ以上の処理なしに印刷機に装着し、湿し水とインキを供給し、さらに紙を供給する通常の印刷開始操作によって機上現像され、続いて印刷することができる。すなわち、印刷をスタートすると、湿し水、インキ、紙との接触及びシリンダーの回転に伴う擦りによって、画像形成層の未露光部（加熱されていない部分）が除去される機上現像を経て製版され、本格的印刷が始まる。

【0082】

本発明の平版印刷版用原版は、日本特許2938398号に記載されているように、印刷機シリンダー上に取り付けた後に、印刷機に搭載されたレーザにより露光し、その後に湿し水及び／又はインクをつけて機上現像することも可能である。また、これらの平版印刷版用原版は、水又は適当な水溶液を現像液とする現像をした後、印刷に用いることもできる。

【0083】

【実施例】

以下、実施例により、本発明を詳細に説明するが、本発明はこれらに限定されるものではない。

【0084】

（アルミニウム支持体の作製）

99.5質量%アルミニウムに、銅を0.01質量%、チタンを0.03質量%、鉄を0.3質量%、ケイ素を0.1質量%含有するJISA1050アルミニウム材（熱伝導率 $0.48 \text{ cal/cm} \cdot \text{sec} \cdot ^\circ\text{C}$ ）の厚み0.24mm圧延板を、400メッシュのパミストン（共立窯業製）の20質量%水性懸濁液と、回転ナイロンブラシ（6,10-ナイロン）とを用いてその表面を砂目立てした後、よく水で洗浄した。これを15質量%水酸化ナトリウム水溶液（アルミニウムイオン4.5質量%含有）に浸漬してアルミニウムの溶解量が 5 g/m^2 になるようにエッチングした後、流水で水洗した。更に、1質量%硝酸で中和し、次に0.7質量%硝酸水溶液（アルミニウムイオン0.5質量%含有）中で、陽

極時電圧 10.5 ボルト、陰極時電圧 9.3 ボルトの矩形波交番波形電圧（電流比 $r = 0.90$ 、特公昭 58-5796 号公報実施例に記載されている電流波形）を用いて $160 \text{ クローン} / \text{dm}^2$ の陽極時電気量で電解粗面化処理を行った。水洗後、 35°C の 10 質量% 水酸化ナトリウム水溶液中に浸漬して、アルミニウム溶解量が $1 \text{ g} / \text{m}^2$ になるようにエッチングした後、水洗した。次に、 50°C 、30 質量% の硫酸水溶液中に浸漬し、デスマットした後、水洗した。さらに、 35°C の硫酸 20 質量% 水溶液（アルミニウムイオン 0.8 質量% 含有）中で直流電流を用いて、多孔性陽極酸化皮膜形成処理を行った。即ち電流密度 $13 \text{ A} / \text{dm}^2$ で電解を行い、電解時間の調節により陽極酸化皮膜重量 $2.7 \text{ g} / \text{m}^2$ とした。この支持体を水洗後、 70°C のケイ酸ナトリウムの 0.2 質量% 水溶液に 30 秒間浸漬処理し、水洗乾燥した。

【0085】


（マイクロカプセル（1）の合成）

油相成分としてトリメチロールプロパンとキシリレンジイソシアナートとの付加体（三井武田ケミカル（株）製タケネート D-110N、マクロカプセル壁材）40 g、ビクトリアピュアブルー BOH（保土谷化学工業（株）製染料）5 g、ビスフェノール A のビス（ビニルオキシエチル）エーテル 15 g、赤外線吸収色素 A（下記）5 g、パイオニン A 41C（竹本油脂（株）製アニオン界面活性剤）0.1 g を酢酸エチル 60 g に溶解した。水相成分としてポリビニルアルコール（（株）クラレ製、PVA 205）の 4 質量% 水溶液 120 g を調製した。油相成分及び水相成分をホモジナイザーを用いて 10000 rpm で 10 分間乳化した。その後水を 40 g 添加し、室温で 30 分さらに 40°C で 3 時間攪拌した。このようにして得られたマイクロカプセル液の固形分濃度は 25 質量% であり、平均粒径は $0.4 \mu\text{m}$ であった。

【0086】

【化3】

(赤外線吸収色素A)



【0087】

(マイクロカプセル (2) の合成)

油相成分としてトリメチロールプロパンとキシリレンジイソシアナートとの付加体 (三井武田ケミカル (株) 製タケネート D-110N、マクロカプセル壁材) 40 g、ビクトリアピュアブルー BOH (保土谷化学工業 (株) 製染料) 5 g、ビスフェノール A とエピクロロヒドリン付加反応物 (ジャパンエポキシレジン (株) 製エポキシ化合物、エピコート 1004) 15 g、赤外線吸収色素 A 5 g、パイオニン A41C (竹本油脂 (株) 製アニオン界面活性剤) 0.1 g を酢酸エチル 60 g に溶解した。水相成分としてポリビニルアルコール ((株) クラレ製、PVA205) の 4 質量% 水溶液 120 g を調製した。油相成分及び水相成分をホモジナイザーを用いて 10000 rpm で 10 分間乳化した。その後、水 40 g 及びテトラエチレンペンタミン 1.5 g を添加し、室温で 30 分さらに 40℃ で 3 時間攪拌した。このようにして得られたマイクロカプセル液の固形分濃度は 25 質量% であり、平均粒径は 0.4 μm であった。

【0088】

(マイクロカプセル (3) の合成)

マイクロカプセル (1) の合成に用いた染料ビクトリアピュアブルー BOH をエチルバイオレットに代えた以外はマイクロカプセル (1) の合成と同様にして、マイクロカプセル (3) を合成した。得られたマイクロカプセル液の固形分濃度は 25 質量% であり、平均粒径は 0.4 μm であった。

【0089】

(染料を含まない比較用マイクロカプセルの合成)

マイクロカプセル (1) の合成において、ビクトリアピュアブルー B O H を加えない油相成分を用い、水 40 g 添加を 25 g に調整した以外はマイクロカプセル (1) の合成と同様にして、比較用マイクロカプセルを合成した。得られたマイクロカプセル液の固形分濃度は 25 質量% であり、平均粒径は $0.4 \mu\text{m}$ であった。

【0090】

実施例 1

上記アルミニウム支持体上に、下記の組成よりなる画像形成層塗布液 (1) をバー塗布し、オーブンで 80°C 、90 秒の条件で乾燥し、画像形成層の乾燥塗布量 $1.0 \text{ g}/\text{m}^2$ の平版印刷版用原版を作製した。

【0091】

(画像形成層塗布液 (1))

水	100 g
マイクロカプセル (1) (固形分換算で)	5 g
酸前駆体 (本明細書記載の A-5)	0.5 g
フッ素系界面活性剤	0.05 g
(大日本インキ化学工業 (株) 製メガファック F-171)	

【0092】

このようにして得られた平版印刷版用原版を、水冷式 40 W 赤外線半導体レーザを搭載した Creo 社製 Trendsetter 3244 VX にて、出力 17 W、外面ドラム回転数 150 rpm、版面エネルギー $200 \text{ mJ}/\text{cm}^2$ 、解像度 2400 dpi の条件で露光した。平版印刷版用原版の露光部は、染料濃度が低下して良好な焼き出し画像を生成し、露光部と未露光部の識別は容易であった。露光部と未露光部の濃度を反射濃度計 (Gretag Macbeth D19C) で測定したところ、露光部と未露光部の濃度差は、0.2 であった。

【0093】

次いで、上記の露光した平版印刷版用原版を現像処理することなく、ハイデルベルグ社製印刷機 S O R-M のシリンダーに取り付け、E U-3 (富士写真フイル

ム（株）製エッチ液）／水／イソプロピルアルコール（容量比 1／89／10）からなる湿し水と、大日本インキ化学工業（株）製ジオス G 墨インキを用い、湿し水を供給した後、インキを供給し、さらに紙を供給して印刷を行ったところ、問題なく機上現像することができ、印刷可能であった。印刷 10 枚目の印刷物を 20 倍のルーペを用いて評価したところ、地汚れはなく、ベタ画像部の濃度の均一性は極めて良好であった。更に印刷を継続したところ、細線や細文字の欠落及びベタ画像濃度のムラがなく、非画像部の汚れも発生せず、良好な印刷物が 2000 枚以上得られた。

【0094】

比較例 1

実施例 1 のマイクロカプセル（1）の代わりに染料を含まない比較用マイクロカプセルを用いた以外は、実施例 1 と同様にして平版印刷版用原版を作製し、露光したところ、露光部と未露光部の識別が困難であった。このときの反射濃度計（Gretag Macbeth D19C）による露光部と未露光部の濃度差は、0.06 であった。

【0095】

実施例 2

実施例 1 で用いたマイクロカプセル（1）をマイクロカプセル（2）に変えた以外は、実施例 1 と同様にして平版印刷版用原版を作製し、露光したところ、平版印刷版用原版の露光部は、染料濃度が低下して良好な焼き出し画像を生成し、露光部と未露光部の識別は容易であった。反射濃度計（Gretag Macbeth D19C）による露光部と未露光部の濃度差は 0.2 であった。次いで、実施例 1 と同様に印刷したところ、問題なく機上現像することができ、印刷可能であった。印刷 10 枚目の印刷物を 20 倍のルーペを用いて評価したところ、地汚れはなく、ベタ画像部の濃度の均一性は極めて良好であった。更に印刷を継続したところ、細線や細文字の欠落及びベタ画像濃度のムラがなく、非画像部の汚れも発生せず、良好な印刷物が 20000 枚以上得られた。

【0096】

実施例 3

実施例 1 で用いたマイクロカプセル (1) をマイクロカプセル (3) に変えた以外は実施例 1 と同様にして、平版印刷版用原版を作製し、露光したところ、平版印刷版用原版の露光部は、染料濃度が低下して良好な焼き出し画像を生成し、露光部と未露光部の識別は容易であった。反射濃度計 (Gretag Macbeth D19C) による露光部と未露光部の濃度差は 0.3 であった。次いで、実施例 1 と同様に印刷したところ、問題なく機上現像することができ、印刷可能であった。印刷 10 枚目の印刷物を 20 倍のルーペを用いて評価したところ、地汚れはなく、ベタ画像部の濃度の均一性は極めて良好であった。更に印刷を継続したところ、細線や細文字の欠落及びベタ画像濃度のムラがなく、非画像部の汚れも発生せず、良好な印刷物が 20000 枚以上得られた。

【0097】

以上の結果から、本発明の平版印刷版用原版は、露光後に露光・未露光を容易に識別できる良好な焼き出し画像を生成でき、機上現像性、汚れ難さ、耐刷性も良好であることが分かる。

【0098】

【発明の効果】

本発明によれば、デジタル信号に基づいた赤外線走査露光による画像記録及び機上現像が可能な平版印刷版用原版に、版の識別が容易にできる良好な焼き出し画像を付与できる。

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 デジタル信号に基づいた赤外線走査露光による画像記録及び機上現像が可能な感熱性平版印刷版用原版に、露光後の印刷版の識別が容易にできる良好な焼き出し画像を付与する。

【解決手段】 親水性表面を有する支持体上に、酸の作用により可視光域の極大吸収強度が低下する染料及び親油性化合物を含有するマイクロカプセル、熱の作用により酸を発生する酸前駆体、並びに光熱変換剤を含有する画像形成層を有する、機上現像可能な感熱性平版印刷版用原版。

【選択図】 なし

特願 2 0 0 2 - 2 5 1 9 3 2

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[0 0 0 0 0 5 2 0 1]

1. 変更年月日

1 9 9 0 年 8 月 1 4 日

[変更理由]

新規登録

住 所

神奈川県南足柄市中沼 2 1 0 番地

氏 名

富士写真フイルム株式会社